Angelico 2220

Angelico Art. 2220

Destinazione d'uso: Rivestimento per imbottiti casa e contract.

IMPERFIX
Il Trattamento IMPERFIX conferisce al velluto proprietà permanenti di non ammaccabilità, resistenza alle macchie e idrorepellenza.

Angelico è anche disponibile nelle versioni ignifughe C1, M1, B1. Quantità minima per ordine Angelico ignifugo mt. 160

DATI TECNICI STRUTTURALI

Peso gr./mtl.	550/590	
Altezza cm.	138/140	
Lunghezza pezze mt.	40-45	
Composizione	Pelo 100% Cotone	Totale 100% Cotone

SOLIDITA' COLORI

	Metodo	Prova su col. n.	Risultato
Luce	xenotest	19	5-6
Sfregam. a secco	Uni en ISO X 12/97		4-5
Lavaggio a secco			4-5

SPECIFICHE TECNICHE

	Metodo	Risultato	Catena	Trama
Resist. alla traz.	UNI 8639/84		336.7 N	590.6 N
Allungamento	UNI 8639/84		6.4%	8.4%
Scorrimento cucit.	UNI 9743/90		>20 daN	>20 daN
Resist. allo strappo	UNI 8279/95 9a		2.2 daN	1.8 daN
Resist. abrasione	Martindale	>30.000		

La conversione da N a Kg si ottiene moltiplicando il valore per il fattore 0,102

MANUTENZIONE
Aspirare di tanto in tanto il velluto con aspirapolvere (non usare spazzole). E' possibile la pulizia con schiuma a secco.

SMACCHIATURA
La maggior parte delle macchie sono di natura oleosa od acquosa e rimangono in superficie. Assorbirle quanto prima possibile con carta assorbente.

Differenze di colore da una produzione all'altra sono possibili. Per assicurarsi della conformità richiedere una referenza su pezza.

Angelico Art. 2220

Application: Offices, hotels, insitutions, domestic use

IMPERFIX
Our IMPERFIX finish gives the velvet permanent properties of crush-resistance, stain and water-repellency.

Angelico is also available in C1, M1, B1 fire-retardant versions. The minimum order for fire-retardant Angelico is 160 meters.

TECHNICAL AND STRUCTURAL DATA

Weight lmt	550/590	
Width in cm.	138/140	
Bolt length mt	40/45	
Composition	Pile 100% Cotton	Total 100% Cotton

COLOR FASTNESS

	Method	Test on colour No.	Result
Light	xenotest	19	5-6
Dry rubbing	Uni en ISO X 12/97		4-5
Dry cleaning			4-5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Method	Result	Warp	Weft
Tensile resistence	UNI 8639/84		336.7 N	590.6 N
Stretching	UNI 8639/84		6.4%	8.4%
Stitch flow	UNI 9743/90		>20 daN	>20 daN
Tearing resistance	UNI 8279/95 9a		2.2 daN	1.8 daN
Abrasion Resistance	Martindale	>30.000		

Conversion from N to Kg. is obtained by multiplying the amount by 0.102

MAINTENANCE
Do not use a brush. Vacuum the velvet at regular intervals with a vacuum cleaner.

SPOT CLEANING
Most stains are either oil or water-based and remain on the surface. When stains occur blot them as soon as with absorbent paper.

Differences in color are possible between en one lot and another. To ensure colour matching, ask for a bolt sample.